

Puertas con acabado en HPL de 3 mm de espesor con recerco extensible de aluminio, sobre hueco de obra.

Las características de los materiales empleados son los siguientes:

#### ■ MODULACION

- Puertas: Hojas de puertas planas, ciegas, realizadas en alma de Poliestireno expandido de 32 mm, con acabado superficial en HPL de 3 mm de espesor, color según catálogo, acopladas a los huecos de obra, con espesor de 38 mm.
- Puertas instaladas en recerco telescópico expandible de aluminio anodizado.

Los componentes de los paneles obedecen a las siguientes características técnicas:

1.- Núcleo de Poliestireno expandido

#### FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO POLIESTIRENO EXPANDIDO


#### **PLANCHA D35 (TIPO VII)**





DIMENSIONES (mm)	TIPO	ESPESOR	RESISTENC	IA TÉRMICA	UDS/PAQ	NORMATIVA
	VII	10	0,30		60	Ī
		20	0,60	m²K/W	30	JNE-
		30	0,95		20	m Z
LARGO: 2000 ANCHO: 1000-1200		40	1,25		15	131
		50	1,60		12	163
		60	1,90		10	63:2013
		70	2,25		8	134
		80	2,55		7	-A2
		90	2,90		7	A2:2017
		100	3,20		6	17

Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2010	Euroclases	Е			
Conductividad térmica UNE EN 12667-2002	W/m*K	0,031			
Codigo de tolerancias dimensionales UNE EN 13163:2013+A2	T(2) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10)				
Estabilidad dimensional UNE EN 13163:2013+A2	DS(N)5 - DS(70,90)				
Resistencia a flexión UNE EN 12089:2013	kPa	≥ 340			
Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826:2013	kPa	≥ 176			



#### 2.-H.P.L. Revestimiento superficial

<b>≥</b> polyrey	)®	PL ⊚₋Lami	nado de alta presion - ES					
	GRAD	0	Estándar	Retardante de fuego				
	DECORACIÓN/	ACABADO	FA / ROCHE / EXTRAMAT / BRILLANT / L	INIMAT / BRING				
	GROSOR		3 m	m				
	CLASIFICACI	ÓN	HGS / CGS	HGF/CGF				
	ESTÁNDAR	UNIDADES						
Propiedades físicas y dimensionales								
Densidad	EN ISO 1183-1	g/ans	≥1,	35				
A								
Tolerancia de grosor	EN 438-2-5	mm	± 0,:	20				
Tolerancia de longitud y anchura	EN 438-2-6	mm	-0/+	10				
Tolerancia de rectitud	EN 438-2-7	mm/m	≤1	5				
Tolerancia de cuadratura	EN 438-2-8	mm/m	≤1	.5				
Tolerancia a la planitud	EN 438-2-9	mm/m	≤8	.0				
Estabilidad dimensional a alta temperatura								
• Longitudinal		1	≤0,-	40				
• transversal	EN 438-2-17	%	≤ 0,1					
Propiedades mecánicas								
Módulo de elasticidad	ISO 178: 2010	MPa	≥ 90	00				
Resistencia a la flexión	ISO 178: 2010	Mpa	230	***				
Cohesión superficial	ISO R527: 1996	MPa	>6					
Resistencia al agua hirviendo	190 1027, 1990	IVIFA	- 20					
Aumento de masa			≤5	≤7				
Aumento de espesor	EN 438-2-12	%	≤6	≤9				
Apariencia	EN 430-2-12	Clase (a)	BRIHG: 3 / Otro					
Resistencia al impacto (bola de gran diâmetro) (altura de calda para								
impresión de s 10 mm de diámetro)	EN 438-2-21	m	≥1,					
Resistencia al agrietamiento	EN 438-2-24	Clase ( c)		1				
Propiedades de la superficie								
Defectos superficiales								
Lugares	EN 438-2-4	mm 2 / m2	≤	1				
· Uneal	LI 100 Z	mm <sub>2</sub> e m <sub>2</sub>	s1	0				
Resistencia a la abrasión (punto inicial)	EN 438-2-10	No. de revoluciones	≥1	50				
Resistencia al vapor	EN 438-2-14	Clase (a)	BRIHG: 3 / Otro	6: 4				
Resistencia al calor seco 180 ° C	EN 438-2-16	Clase (a)	BRIHG: 3 / Otro					
Resistencia a la humedad	EN 12721	Clase (a)	BRIHG: 3 / Otro	NATU CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT				
Resistencia al rayado	EN 438-2-25	Clase ( b)	BRIHG - EXM ≥ 2 / O	AV - 40-				
Pesistencia a las manchas		1 2						
• Grupos 1 y 2				5				
• Grupo 3	EN 438-2-26	Clase (v)						
Solidez del color bajo luz artificial Resistencia a las	EN 438-2-27	Escala de grises	4 a	5				
quemaduras de cigarrillos	EN 438-2-30	Clase (*)		3				
Rendimienta de fuego								
	NFP 92-501	Clase M	M3	M1				
Resistencia: al fuego	EN 13501-1	Euroclase	D-s2, d0 *	B-s2, d0 *				
Valor calorifico	EN ISO 1716	MJ / kg	18-20	18-20				
Características sanitarias y medioambientales								
**								
Almentos seguros	EN 13130-1	*	si _					
Emisión de formaldehído	EN 717-2	Clase	E					
Emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)	ISO 16000-9	Clase	A					
	UL2818	Certificación	GREENGU	GREENGUARD				

JIS Z 2801 % De reducción

> 99,9% (LOG3)

HSS/CGS: HPL grueso / compacto de grado estándar. / HGF / GF. Grado retardarte de fuego FPL grueso / compacto.

«» Cliases / 1 = Daño superficial. 2 = Alteración severa de la spariencia. 3 = Cambio moderado. 4 = Ligero cambio visible desde ciertos ángulos, 5 = Sin cambios.

»«» Grado 2 = Rayones conflueso 2 ± 3 = Rayas conflues a 4.N. 4 = Rayas conflues a 5N.

« Superficie sin cambios, con leves grietas en los bordes visibles a simple vista.

<sup>\*3</sup> mm: HPL adherido sobre sustrato estándar o ignifugo



### Certificado de Calidad

# Juego Rosetas Inox NOX Art





E



Diseño y Calidad

N 0 X

#### ANALISIS QUIMICO AISI 304 INOX ART

		AISI 304	AISI 304 INOX ART
CROMO	Cr	18.0 - 20.0%	18.3%
NIQUEL	Ni	8.0 - 10.5%	9.7%
CARBONO	С	0.08% Máximo	0.053%
MANGANESO	Mn	2.0% Máximo	1.09%
FOSFORO	P	0.045% Máximo	0.025%
AZUFRE	S	0.030% Máximo	0.03%
SILICIO	Si	0.75% Máximo	0.51%







Muestra Aspecto SIN DETERIORO Rosetas Inox 240 horas

#### Clase 4: Muy alta resistencia. Ambiente exterior severo

El criterio de evaluación de la superficie de las muestras se realiza según la norma UNE EN ISO 4628 ref. 1101033-b Hoja encargo: 21100418

Muestra Aspecto

SIN DETERIORO Rosetas Inox 2000.000 Ciclos

Informe Ensayos nº230-l.1406.248.ES.01 Fecha: 10.06.2014




Juego Roseta Hades Inox cod: 56553



Juego Roseta Hera Inox ("L" Curva) cod: 56551

## FENÓLICOS del Sur

#### 2.- CERRADURA (Opcional)





#### 3.- BISAGRAS



Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5 20730 AZPEITIA (Guipúzcoa) Tel.: 943 816800 - Fax: 943 816074 Email: cidemco@cidemco.es http://www.cidemco.es

EMPRESA CERRAJERIA URIBARRI S.L.

DIRECCIÓN LECESARRI, 4

20560 OÑATE (GIPUZKOA)

Nº CERTIFICADO 16612

#### **MATERIAL ENSAYADO**

Bisagras de un eje de la serie:



«2250»

#### **ENSAYOS REALIZADOS**

Ensayos Iniciales de Tipo para el marcado CE de acuerdo con la norma UNE-EN 1935:2002 «Herrajes en la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo»

### CLASIFICACIÓN

3	7	4	0	1	*	0	11
1.50		852	199	25		. 553	, 50 B

\* LACADO NIQUEL MATE: 3 LACADO DORADO: 3 LACADO CROMADO: 3 **PINTADO NEGRO: 4** 

FECHA 26 de noviembre 2007

Este documento no tiene validez sin los informes de ensayos correspondientes (en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo), ni sin el informe de clasificación.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Asier Maiztegi Director Dpto, Construcción



#### 2.-Recerco telescópico Extensible

#### DESCRIPCIÓN

#### ■ USO

El recerco extensible esta diseñado para el enmarcado de puertas en sistemas de recubrimiento de varias capas, sea en construcción húmeda (de obra) o de construcción seca (tabiquería de separación ligera, mamparas, etc). Los perfiles conforman los marcos de puertas, esquinas y remates o encuentros con otros parámetros existentes, todos ellos con acabados curvos consiguiéndose continuidad en las superficies.

#### **CARACTERÍSTICAS**

#### **■ PERFILES**

Los perfiles de aluminio son extruídos de la aleación 6063, tratamiento termico T-5 (envejecimiento artificial). Los controles realizados responden a las siguientes normativas:

UNE-38337 y UNE-38350 (Características químicas y mecánicas de las aleaciones del aluminio)

ALEACIÓN EN AW 6063: Aluminio-Magnesio-Silicio

Equivalencias : España U.N.E. L - 3441 Alemania DIN AlMgSi0,5

	COMPOSICIÓN QUIMICA (EN 573-3)									
%	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Otros	Al
Min.	0.20		-	-	0.45	-		-		
Max.	0.60	0.35	0.10	0.10	0.90	0.10	0.10	0.10	0.15	Resto

PROPIEDADES MECÁNICAS (EN 755-2)										
Estado Espesor de la par ed (mm) Carga de rotura Rm (N/mm²) Límite elástico Rp 0.2 (N/mm²) Alargamiento A min (%) Alargamiento A min (%) CHB										
	e ≤ 3	175	130	8	6	65				
T5	3 < e ≤ 25	160	110	7	5	65				

	PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS A TEMPERATURA AMBIENTE DE 20℃										
Módulo elástico (N/mm²)	Peso específico (g/cm³)	Intervalo de fusión (°C)	Coeficiente de dilatación lineal (1/10 <sup>6</sup> K)	Conductividad térmica (W/mK)	Resistividad eléctrica a 20°C-μΩcm	Conductividad electrica %IACS	Potencial de disolución. (V)				
69500	2.70	615 - 655	23.5	209	3,0	52.0	-0.80				

#### PROPIEDADES TECNOLÓGICAS:

Resistencia a la corrosión : Muy buena
 Soldabilidad: Buena
 Conformabilidad: Buena
 Aptitud para el anodizado: Muy buena
 Maquinabilidad: Buena



Los perfiles tienen los siguientes tratamientos superficiales para ajustarse a la ergonomía decorativa y preferencias del cliente:

#### ANODIZADO PLATA

Mediante procesos químicos y e le ctrolíticos, artificialmente se obtienen películas de alumina (óxido protector del aluminio:  $Al_2O_3$ ), con espesor de 15 micras.

#### ■ MODULACIÓN CONSTRUCTIVA

#### 1.- Puerta Abatible sobre recerco extensible.

